



**FICHE PRODUIT**  
**ENDUIT - VARIO**

FP - PAS - VAR

Rev: 08-11

**DESCRIPTION :**

Enduit en poudre destiné à la réalisation des joints pour les systèmes de construction en plaques de plâtre laminé.  
Produit spécialement recommandé pour la réalisation des joints des plaques Glasroc F et des plafonds Rigipon

**CHAMPS D'APPLICATION :**

Construction de systèmes à sec pour les intérieurs :

- Cloisonnement / partitions
- Doublages autoportants / directs.
- Plafonds continus.
- Eléments décoratifs.
- Rebouchages pour réparation des systèmes de plaques de plâtre laminé.

Conçu pour :

- Logements neufs et en rénovation.
- Collèges, hôpitaux, bâtiments commerciaux et industriels, bureaux, etc.

**AVANTAGES :**

- Convient aussi bien aux travaux de rebouchage qu'à la finition des joints.
- En fonction des systèmes, l'application de la pâte pourra se faire avec ou sans bande de papier.
- Facile à mélanger, à appliquer et à lier.
- Recouvrement du joint dans la journée.
- Excellente qualité de finition.
- Flexibilité dans la construction qui permet de s'adapter à tout type de projets, qu'ils s'agissent de forme régulières ou incurvées.
- Peut être peint ensuite.

**DONNEES TECHNIQUES :**

- **Temps de séchage :** 40 minutes
- **Temps d'utilisation une fois mélangé :** 40 minutes
- **Température pour un usage correct :** > 5 °C
- **Temps de pose après mélange :** 3 - 5 minutes
- **Facteur de pétrissage (eau / plâtre) :** 2,5 l / 5 kg
- **Réaction au feu :** A1
- **Conditionnement :** Sacs de 5 kg (±5%)



**NORME :**

- Norme UNE-EN 13963 (Matériaux pour joints de plaques de plâtre laminé)
- Marque CE selon UNE-EN 13963.

**COMPORTEMENT FACE AU FEU / ACOUSTIQUE :**

Consulter dans chaque cas les informations et les tests correspondants à chaque système.

**STOCKAGE ET CONSERVATION :**

Stocker sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries, de l'humidité et de la lumière, sous des bâches de protection.  
Peut se conserver maximum 9 mois après la date de fabrication imprimée sur le sac.

**PRODUITS COMPLEMENTAIRES :**

Plaques de plâtre laminé, vis, ruban pour joints avec papier microperforé, bande armée et autres accessoires Placo.

**MANIPULATION :**

Il est conseillé d'utiliser des gants et un masque.

**MONTAGE :**

Consulter le manuel d'installation Placo.  
N'est pas conçu pour le traitement mécanique des joints.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.



UNE - EN 13963